

2021

纳克家盾®内饰皮革抗菌防水抗污纳米涂层（亮光、哑光）

抹涂型

专门设计用于各种皮革制品的抗菌、防水抗污易清洁处理，有亮光和哑光两个牌号



纳克家盾®内饰皮革抗菌防水抗污纳米涂层（亮光哑光）

版本号：2021.4.4

I 产品代码 MCP0015（亮光）、MCP0015（哑光）

II 产品特性

MCP0007 是纳客新材料开发的一种特种的单组分长效防水抗污抗菌易清洁纳米涂层，采用了最新纳米杂化技术，专门针对各种皮革表面的易清洁抗污保护。该涂层常温固化后拥有良好的皮革质感和手感柔软，耐磨性优良，同时拥有易清洁的特性，表面污渍如圆珠笔、记号笔等各种污渍可以轻松擦除。经该纳米涂层处理后的各种表面，可以提供高达 1 年以上的保护和抗污效果，对于工厂客户，没有喷涂房和烘烤线，不需要专业工人，也照样可以快速施工。产品分亮光和哑光 2 种型号，根据需要进行选择。



- 常温固化，固化后涂层有弹性和韧性
- 涂层表面光泽度可调整
- 长效抗菌
- 耐酸碱腐蚀性能优良，耐各种常有家用洗涤剂
- 低表面能、优异的抗污性及优秀的耐磨性
- 具有优秀疏水疏油性，易清洁，表面污垢可以轻松擦拭干净

III 适用材质

各种类型皮革表面

IV 固化方式和施工方法

- 常温固化，6-8 小时固化程度达到 80%，完全固化需要 7 天
- 建议使用前，先对皮革表面进行清洁处理，采用无尘布涂抹均匀方式施工

V 应用范围

- 各种内饰皮革表面的疏水疏油、抗菌抗污易清洁处理

VI 技术参数

分类	项目		技术指标	检测方法
理化性能	涂层颜色与外观		涂膜平整光滑、透明色	目测
	气味		清新海洋味（轻微氨味）	嗅觉
	理论涂装面积		大约 80-120m ² / L（以 1 微米干膜计）	GB/T 6753.6-1986
	光泽度（60°）		≥90（与基材有关系）	GB/T 9754-1988
	干燥时间	表干	5-10min	GB/T 1728-1989
	固化温度		常温干燥 6-8 小时，完全固化需要 7 天	Q/XSMK 03-2016
漆膜性能	易清洁特性		污垢易擦除	Q/XSMK 03-2016
	固化硬度		B-HB（取决基材表面）	GB/T 6739-2006
	MEK 擦拭/次数		>100	GB/T 23989.2-2009
	附着力，级 ≤		0	GB/T 9286 - 1998
	柔韧性，mm		1	GB/T 1731-1993
	耐冲击强度，Kg. cm		不小于 50	GB/T 1732-1993
	干膜厚度，微米		推荐为：0.5-1	GB/T 13452.2-2008

VII 施工方法

详细见 **通用施工指导说明书**

VIII 存储

建议存储温度：18-25℃

使用期限：18 个月（未开包装），1 个月（打开包装）

该产品怕湿气，因此使用的时候，要注意防潮，用完盖紧瓶盖，否则产品可能发生变质

IX 包装

1箱：50ml/瓶（玻璃瓶）*50

1箱：1L/瓶（铝瓶）*12

X 环保

安全建议/运输规则，请阅读产品 **MSDS** 手册